

## Gaminio informacija VG.20.03

19-01-2021

### VatOil SynMat ATF 2032

#### Aprašymas

„SynMat ATF 2032“ yra pažangus sintetinis ATF skystis, turintis šių savybių:

- Labai geros sutepimo savybės, optimali apsauga
- Neutralus naudojamoms sandarinimo medžiagoms, apsaugo nuo nuotėkio
- Labai maža liejimo temperatūra

#### Naudojimas

„SynMat ATF 2032“ skirta automatinėms transmisijoms su nuolatinio slydimo užblokuojamu konverteriu. Ji dažnai taikoma daugumos žinomų automobilių gamintojų automatinėse transmisijose. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

#### Specifikacijos

Performance level

Allison C4/TES-389

Cat TO-2

Ford Mercon/M2C138-CJ/166-H

GM Dexron IID/IIE/IIIF/IIIG/IIIH

MAN 339 Typ Z1/V1/Typ Z2/V2

MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10

Voith 55.6335/55.6336

Volvo 97340/97341

ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/16L/17C

#### Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,848
Klampus 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	34,70
Klampus 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	7,40
Klumpumo rodiklis	188
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	250
Skystėjimo temperatūra, °C	-48
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	0,9
„Brookfield“ -40 °C, mPa.s	14200

#### Pakuotės



50119  
1 L bottle



50269  
20 l skardinė



50329  
60 l statinė



50330  
200 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.