# Gaminio informacija VG.10.06

**12-10-2024**

## VatOil Hypoid LS 80W-90

### Aprašymas

„Hypoid LS 80W-90" yra mineralinė tepimo alyva. Aukštos kokybės tirpikliais valytos alyvos ir specialūs priedai, skirti ypač didelio spaudimo poveikiui sumažinti, bei riboto slydimo mechanizmams skirti priedai suteikia gaminiui šias savybes:

- Nepriekaištingas atsparumas oksidacijai
- Labai didelė apsauga nuo dėvėjimosi, korozijos ir putojimo
- Nedidelė liejimo temperatūra
- Labai gera apsauga nuo ypač didelio spaudimo poveikio
- Puikios riboto slydimo mechanizmų savybės

### Naudojimas

„Hypoid LS 80W-90" skirta vadinamosioms riboto praslydimo ir automatiškai užsiblokuojančioms hipoidinėms transmisijoms ir diferencialams. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

### Specifikacijos

| |
|---|
| API GL-5 Limited Slip |
| MIL-L-2105D |
| Volvo 97321 (STD 1273,21) |
| ZF TE-ML 05C, 05N, 21N |
| P >1900 mg/kg (Liebherr) |

### Tipiškas

| | |
|---|---|
| Tirštumas esant 15 °C, kg/l | 0,881 |
| Klampumas 40 °C, mm²/s | 120,00 |
| Klampumas 100 °C, mm²/s | 15,00 |
| Klampumo rodiklis | 125 |
| Pliūpsnio temperatūra COC, °C | 214 |
| Skystėjimo temperatūra, °C | -36 |
| Bendras bazės skaičius, mgKOH/g | 2,0 |
| Rūgšties numeris, mgKOH/g | 1,27 |
| „Brookfield" –26 °C, mPa.s | 40700 |
| Kalcis, mg/kg | 240 |
| Cinkas, mg/kg | 0 |

### Pakuotės

50169
1 L bottle

50170
20 l skardinė

50171
60 l statinė

50172
210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminimas. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

**VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefonas +31 (0)546-818165. Pardavimai +31 (0)546-816184. Faksas +31 (0)546-817367. El. paštas: sales@vatoil.com**