

## Fiche produit 08.60.46

09-05-2024

### Abacot MEP 68

#### Description

Abacot MEP 68 est une huile de transmission industrielle de première qualité. Le produit est composé d'une huile minérale et d'additifs sans plomb « pression extrême ». Abacot MEP 68 présente les propriétés suivantes :

- Excellente résistance aux pressions et effets de choc élevés
- Résistance efficace aux températures élevées
- Efficace contre la rouille et la corrosion
- Exceptionnelle résistance à l'usure
- Excellente résistance au moussage
- Point d'écoulement bas

#### Application

Abacot MEP 68 peut être utilisée pour lubrifier presque tous les types de transmissions à engrenages industriels soumis à des charges lourdes et/ou des effets de choc.

#### Spécifications

AGMA 9005-F16 (AS)

AIST (US Steel) 224

David Brown S1.53.101 E

DIN 51517-3 CLP

ISO 12925-1 Type CKD

#### Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l 0,887

Viscosité 40 °C, mm<sup>2</sup>/s 68,00

Viscosité 100 °C, mm<sup>2</sup>/s 8,60

Indice de viscosité 97

Point d'éclair COC, °C 220

Point d'écoulement, °C -21

Taux d'acidité, mgKOH/g 0,54

#### Emballages disponibles



35971

Seau de 20 L



32680

Fût de 208 L



37214

Cubitenaire de 1000 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.